



HAKEN- u. FLAUSCHBAND

Herstellung : gewebt mit Nähkanten
 Zusammensetzung : 100 % Polyamid + Polyurethan-Beschichtung
 Standardbreiten : 16, 20 und 25 mm (+/- 1,0 mm) ; 30, 38 und 50 mm (+/- 1,5 mm); 100 mm (+/- 5,0 mm)

AUFMACHUNG 25 m Rollen, Mindestmenge 100 m/Ausführung = 4 Rollen/Ausführung

SPEZIAL-AUSRÜSTUNG

Selbstklebend : HOTMELT- und ACRYLAT-Kleber, weitere auf Anfrage
 Reaktivierbar : HF
 Flammhemmend : mit einer schwerentflammbaren Beschichtung
 Back-to-back : Standard oder flammhemmend
 Weitere : auf Anfrage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verfügbare Farben : 23 Farben auftragsbezogen, Standard Schwarz und Weiß ab Lager
 Verschlussdicke : 3,1 mm (+/- 0,5 mm) bei Verschließen mit einer Kraft von 20 N/cm²
 Höhe Einzelband: Haken 2,0 mm (+/- 0,2 mm), Flausch 2,2 mm (+/- 0,2 mm)
 Gewicht : gesamt 625gr/m², Haken: 300 gr/m², Flausch: 325 gr/m² (je +/- 10%)
 UV-Beständigkeit : **WICHTIG:** bei häufiger UV-Lichtaussetzung: Polyesterband verwenden
 Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis +140 °C – Erweichungspunkte PA6 +/- 165 °C, PA 6.6 +/- 210 °C
 Schrumpf : nach dem Waschgang bei 60 °C oder chemischer Reinigung max. 2%
 Reinigungsanweisung : zum Schonen des Verschlusses und anderer Wäsche nur im verschlossenen Zustand waschen



waschen



bleichen



bügeln



chemisch
reinigen



trocken-
schleudern

VERSCHLUSSFESTIGKEIT

Durchschnittswerte – Mindestwerte in Klammern

Öffnungen & Schließungen	Band	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit
Nach 1 x Öffnen & Schließen	Haken 0,20	2,3(1,3)N/cm Breite	10,0(6,0)N/cm ²
Nach 1 x Öffnen & Schließen	Haken 0,22	4,0(1,3)N/cm Breite	13,0(9,0)N/cm ²
Nach 10000 x Öffnen&Schließen	Haken 0,20	min.0,65N/cm Breite	min. 3,0N/cm ²
Nach 10000 x Öffnen&Schließen	Haken 0,22	min.1,00N/cm Breite	min. 4,0N/cm ²

	Haken	Flausch
Bruchfestigkeit (Längsrichtung)	min. 200N/cm	min. 200N/cm
Dehnung vor dem Bruch (längs)	min. 35%	min. 35%

Dies ist eine allgemeine Richtlinie. Anhand eigener Prüfungen soll der Benutzer selber entscheiden, ob die Verschlüsse für seine Anwendung geeignet sind.

Alle Erklärungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten über die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf Tests, die als zuverlässig betrachtet werden können, ohne dass wir deren Genauigkeit völlig garantieren können. Der Käufer, welcher ein professioneller Verbraucher ist, ist angehalten durch eigene Tests über die Verwendbarkeit der Verschlüsse zu entscheiden. Die einzige Verpflichtung des Verkäufers besteht darin, mangelhafte Waren zu ersetzen, insoweit er für diesen Mangel, im Rahmen der vorliegenden Bedingungen, Haftung übernehmen kann.

Der Käufer schützt uns vor jeglicher Forderung, die vom Endverbraucher gegen ihn gerichtet wird. Der gleiche Schutz gilt bei jeder Forderung, welche die Haftungsbeschränkungen überschreitet. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Veränderungen an unseren Produkten vorzunehmen.